

Jegyzetok, fekete b6r

*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

Budapest, 2012. szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

FEJEZET	OLDALSZÁM
1. Külalakleírás	3
2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató	4
3. Minőségi követelmények	5
4. Gyártmányrajzok	7

Jegyzettok, fekete bőr
műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez

1. Külalakleírás

A jegyzettok fekete színű, alapfestett, túpréses, selyemfényű marha színbőr felhasználásával készüljön, fekete színű, pamut cérnával varrva.

A jegyzettok alkatrészei körben szélmegmunkált (vágott, szélfestett), domborított kivitelben készüljenek. Az alkatrészek összevarrása 25-30 / 10 cm-es öltéssűrűséggel történjen.

A jegyzettokot úgy kell kialakítani, hogy megfelelő módon beleférjen az Országgyűlési Őrség részére rendszeresített jegyzetfüzet.

A jegyzettok összeállítandó alkatrészei és alapanyagai az *1. táblázat* szerintiek legyenek:

1. táblázat


Alkatrész megnevezése	Méretek [mm]		Alapanyag	Darabszám
Előrész	vastagság	1,8-2,0	fekete színű marha színbőr	1
	szélesség	120		
	magasság	150		
Hátrész	vastagság	2,0-2,2	fekete színű marha színbőr	1
	szélesség	120		
	magasság	260		
Koszorú	vastagság	2,0-2,2	fekete színű marha színbőr	1
	szélesség	23		
	hosszúság	390		
Övbújtató	vastagság	2,0-2,2	fekete színű marha színbőr	2
	szélesség	50		
	hosszúság	78		
Tolltartó	vastagság	1,8-2,0	fekete színű marha színbőr	1
	szélesség	50		
	hosszúság	140		
Patent	1-4. ábrák szerint			2

2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató

2.1. A jegyzettokon alkalmazandó jelölések

- gyártó neve és/vagy a márka jele;
- származási hely;
- gyártás ideje (legalább év);
- a termék megnevezése (rendeltetése) és anyagösszetétele;

Az anyagösszetétel jelölése az alábbiak szerint történjen:

Könnygáztok, fekete bőr	
Főresz, övbújtató	


2.2. A jegyzettok csomagolása

A jegyzettokot – címkével és fogyasztói tájékoztatóval (használati-kezelési útmutató) ellátva – selyempapírral bélelt papírdobozba kell csomagolni; a dobozon szerepelnie kell a darabszám jelölésén túl a tártokon feltüntetett jelöléseknek is.

2.3. A fogyasztói tájékoztató tartalma

A jegyzettokon alkalmazandó jelöléseken túl a fogyasztói tájékoztatónak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- Az anyagösszetételre vonatkozó piktogram értelmezése:

Természetes bőr	
-----------------	---

- Tartsa távol sugárzó hőtől!
- A jegyzettok enyhe szennyeződése esetén puha ruhával tisztítsa meg a felületet.
- Eltávolíthatatlan nyomot hagy a bőrön a zsír, olaj, festék, rúzs stb.
- A termék tisztításával kapcsolatban forduljon szakemberhez. Házilag nem tisztítható!



Jegyzettok, fekete bőr
*műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez*

3. Minőségi követelmények

A jegyzettok feleljen meg a 2. táblázatban felsorolásra kerülő követelményeknek:

2. táblázat


	Tulajdonság megnevezése	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
I.	Termékleírásnak való megfeleléség			
101	Bőralkatrészek kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
102	Patent kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
103	Jegyzettok kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
II.	Felhasznált anyagok egyezősége			
201	Előrész és tolltartó vastagsága	mm	MSZ EN ISO 2589:2003	1,8-2,0
202	Hátrész, koszorú és övbújtató vastagsága			2,0-2,2
III.	Műszaki tartósság			
301	Előrész, szakítóerő	N	MSZ EN ISO 3376:2003	≥ 250
302	Hátrész, koszorú és övbújtató, szakítóerő			≥ 300
IV.	Esztétikai tartósság			
401	Marha színbőrök szintartósága szárazon, 50 ciklus után	szürke skála fokozat	MSZ EN ISO 11640:1999	≥ 4
402	Marha színbőrök dörzsállósága szárazon, 50 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
403	Marha színbőrök szintartósága nedvesen, 20 ciklus után			≥ 4
404	Marha színbőrök dörzsállósága nedvesen, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
V.	Egészségügyi jellemzők			
501	Marha színbőrök PCP mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17070:2007	≤ 5
502	Marha színbőrök tiltott azoszínezék mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17234-1:2010 és MSZ EN ISO 17234-2:2011	≤ 30

Jegyzetok, fekete b6r
műszaki követelmények az Országgyűlési Őrség részére történő,
a 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás rendszabályai szerinti rendszeresítéshez

	Tulajdonság megnevezése	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
503	Marha színbőrök, króm(VI) tartalom	mg/kg	MSZ EN ISO 17075:2008	$\leq 3,0$
504	Marha színbőrök, pH-érték különbözeti szám	-	MSZ EN ISO 4045:2009	$\geq 3,2$ $< 0,7$, ha $\text{pH} \leq 4,0$
505	Fém alkatrészek nikkelt mentessége	-	MSZ EN 1811:2011	nem tartalmazhat nikkelt


4. Gyártmányrajzok

1-4. ábrák




Patent fej
 Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz
 alap, En1811, EN71-3 megfelelő.

☺ ⓘ ⚠ ⚡ ⚙ 95 °C




Patent rugós rész
 Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz
 alap, En1811, EN71-3 megfelelő.

☺ ⓘ ⚠ ⚡ ⚙ 95 °C



Patent alsó
 Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz
 alap, En1811, EN71-3 megfelelő.

☺ ⓘ ⚠ ⚡ ⚙ 95 °C



Patent láb alsó
 Öko-tex 1+2 bevonat, Antinikkel, réz
 alap, En1811, EN71-3 megfelelő.

☺ ⓘ ⚠ ⚡ ⚙ 95 °C

A patent alkatrészei